



CÓDIGO DO BOLETIM / BT-062

TINTA PRIMER PU ALQUÍDICO FLEET KRAFT

Descrição do produto

A Tinta Primer Pu Alquídicó Fleet Kraft trata-se de um Primer de fundo a base de resina Poliuretânica modificada com alquídicó a base de solvente, de alta qualidade, excelente secagem, elevado enchimento, Macio lixamento, excelente rendimento.

Indicações

A Tinta Primer Pu Alquídicó Fleet Kraft é recomendada para:

Pintura de fundo primer em pinturas automotivas (carros, motos, caminhões) também muito utilizado em pinturas de fundo em implementos agrícolas e rodoviários.

Propriedades técnicas do produto

Aspectos da Pelicula	Fosco
Cores Disponiveis	Branco e Cinza
Catalise	5 : 1 = 5 partes iguais de tinta + 1 parte de acelerador
Sólidos por Volume	48% ± 3
Massa Específica	1,340 kg/litro (± 0,02)
Tempo de Indução	15 minutos
Espessura seca final	60 micras
Vida Útil da Mistura	3 horas
Ponto de Fulgor	25° graus
Intervalo minimo entre demão	1 hora
Intervalo maximo entre demão	24 horas
Tempo de secagem ao toque a 25°	1 hora
Tempo de secagem ao manuseio a 25°	12 horas
Tempo de secagem Final a 25°	24 horas
Tempo de cura	15 dias
Solvente recomendado	Diluir até 30% com Diluente Kraft 10.80
Rendimento teórico a 40 micras	12,12 m ² /litro

Equipamentos de aplicação

Produto deve ser aplicado com controle de aplicação para assegurar a espessura aplicada e especificada em projeto, pode ser utilizada com Rolo, trincha, pistola convencional, sistema airless, e sistemas de aspersão.

Instrução de preparação de superfície (Norma NBR 13245:2011, Petrobrás)

Por se tratar de pintura de desempenho recomendamos proceder com criação de projeto de pintura assim atendendo as especificações técnicas do responsável técnico pela pintura a fim de garantir os resultados e desempenho.

Métodos de Preparação de Superfície e Normas / Tintas Kraft

Apresenta métodos de preparação de superfície orientados em normas Internacionais

Metodo de Preparo	Norma Sueca SIS 05 5900	Norma SSPC	Petrobrás	NBR	ISSO 8501-1	Norma NACE	Norma BSBS 4232-67
Com Ferramentas Mecanicas							
Limpeza Manual	St 2	SSPC-SP2	N-6	7346	St2		
Limpeza Motorizada	St 3	SSPC-SP3	N-7	7347	St3		
Com Jato Abrasivo			N-9				
Jato Ligeiro (brush-off)	Sa1	SSPC-SP7	Sa1	7348	Sa1	NACE-4	Brush-off
Jato Commercial	Sa2	SSPC-SP6	Sa2	7348	Sa2	NACE-3	3°_Classe
Jato Ao Metal quase Branco	Sa2 1/2	SSPC-SP10	Sa2 1/2	7348	Sa2 1/2	NACE-2	2°_Classe
Jato ao Metal Branco	Sa3	SSPC-SP5	Sa3	7348	Sa3	NACE-1	1°_Classe
Outros Metodos							
Limpeza com solventes		SSPC-SP1					
Limpeza ao Fogo		SSPC-SP4	N-5				
Decapagem química		SSPC-SP8					
Intemperismo/Jato abrasivo		SSPC-SP9	N-11				

Preparação do produto

A Tinta Primer Pu Alquídicó Fleet Kraft deve ser devidamente homogeneizado por 4 minutos, após a homogeneização proceder com a diluição se necessário conforme o método de aplicação.

Diluição

Após homogeneização se necessário proceder com a diluição adequada a cada formato de aplicação sendo imprescindível a avaliação das condições climáticas adequadas a para uma perfeita aplicação e resultado. A diluição pode variar de acordo com o formato de uso podendo chegar até 30% com diluente Kraft 10.80.

Embalagens e Armazenamento

A Tinta Primer Pu Alquídicó Fleet Kraft é fornecido em embalagens metálico devidamente acondicionado, e fechado para garantia da validade expressa na etiqueta da embalagem, é de responsabilidade do cliente o acondicionamento adequado dentre as normas ABNT de armazenagem de produtos perigosos.

Precauções

O produto acima descrito trata-se de um produto inflamável, com grande risco de explosão, produto deve ser destinado corretamente seus resíduos sob pena da lei para contaminação ambiental.

Nota: As informações contidas neste boletim técnico são simples referências, qualquer pessoa que use os produtos, sem as devidas consultas e adequações para a finalidade pretendida o faz por sua própria conta e risco, sendo assim não assumimos quaisquer problemas de rendimento, desempenho ou danos causados pelo uso incorreto.

Entretanto não temos controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, a empresa reserva o direito de alterar as informações periodicamente conforme o desenvolvimento e aprimoramento dos produtos, na qual o consumidor pode solicitar uma cópia atualizada por meio de requisição.

CORIANTE TINTAS LTDA.

Rodovia Vicinal km 05 Linha Água Amarela, Chapecó – SC – Brasil, CEP 89801-970.

SAC Coriante 55 (49) 3322 0233, E-mail: coriante@coriante.com.br

Químico Responsável – Registro no CRQ – N 13200297- 13ª Região

Revisão 002/14 Data: 05/05/2014.